

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА

ВЗРЫВЧАТЫЕ
МАТЕРИАЛЫ



ТРОТИЛ МАРОК А И Б

ГОСТ 4117-78

ОПИСАНИЕ

Предназначен для изготовления промышленных взрывчатых веществ.

ВНЕШНИЙ ВИД

Чешуйки от светло-желтого до желтого цвета.

ИННОТЕХ

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Марка А/Б

Массовая доля воды влаги и летучих веществ), %, не более 0,08/0,10

Массовая доля веществ нерастворимых в органическом растворителе, %, не более 0,08

Температура затвердевания, °С, не менее 80,0/77,5

Кислотность (в пересчете на серную кислоту), %, не более 0,010

Массовая доля тетранитрометана отсут.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка А/Б

Чувствительность к удару:
- нижний предел, мм 500
- частость взрывов, % 0-20

Чувствительность к трению:
- давление прижатия 686,5 МПа, % 40
- давление прижатия 1 078,7 МПа, % 100

Температура вспышки, °С 295-305