

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА

ВЗРЫВЧАТЫЕ
МАТЕРИАЛЫ



ОКФОЛ-3,5Н

октоген флегматизированный
ТУ 7276-824-08628424-2006

ОПИСАНИЕ

Окфол-3,5Н представляет собой октоген обработанный (десенсибилизированный) флегматизатором (оксизиновым). Предназначен для изготовления изделий, используемых при взрывных работах в промышленности: кумулятивных зарядах для перфораторов и др. изделий.

ВНЕШНИЙ ВИД

Однородный рассыпчатый порошок от розового до малинового цвета. Допускаются разнотонность окраски и точечные включения.

ИННОТЕХ

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Массовая доля флегматизатора, %	3-4
Массовая доля веществ, нерастворимых в бензине, ацетоне или другом органическом растворителе, %, не более	0,1
Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более	0,1
Кислотность в пересчете на уксусную кислоту, %, не более	0,03
Массовая доля золы, %, не более	0,15
Время задержки начала плавления октогена, входящего в состав окфола, при температуре (278,0±0,5) °С, не менее	30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чувствительность к удару:	
- нижний предел в приборе 2, мм	100
- частотность взрывов в приборе 1, %	8-28
Чувствительность к трению,	
-нижний предел, МПа	294-396
Температура вспышки, °С,	266-270