

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА

ВЗРЫВЧАТЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ОКТОГЕН ВЫСОКОДИСПЕРСНЫЙ

ТУ 7276-841-08628424-2006

ОПИСАНИЕ

Для изделий промышленного назначения.

Предназначен для изготовления смесевых взрывчатых веществ и изделий народнохозяйственного назначения (шнуров-волноводов неэлектрических систем инициирования, детонирующих шнуров и др.).

ВНЕШНИЙ ВИД

Кристаллический порошок белого цвета или комкующаяся или пастообразная масса белого цвета. Допускается желтоватый или серый оттенки и точечные включения.

ИННОТЕХ



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Время задержки начала плавления при температуре 278 °С, с, не менее	30
Удельная поверхность, см ² /г	1500-4000
Массовая доля веществ нерастворимых в ацетоне или другом органическом растворителе, %, не более	0,20
Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не менее	15-40
Массовая доля золы, % не более	0,10
Кислотность в пересчете на уксусную кислоту, %, не более	0,030

Возможность поставки продукции класса 1-5 в соответствие с мировыми и европейскими требованиями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Сухой продукт	Увлаж. продукт (15 %; t=20-40 °C)	Увлаж. продукт (40 %; t=20-40 °C)
Чувствительность к удару:			
- нижний предел, мм	70	100	500
- частость взрывов, %	80-100	4-32	0
Чувствительность к трению:			
- нижний предел, МПа	245	294-392	341-588
Температура вспышки, °C	266-270	270-274	