

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА

ВЗРЫВЧАТЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ОКТОГЕН УВЛАЖНЕННЫЙ

ТУ 84-08628424-764-2002

ОПИСАНИЕ

Для изделий народнохозяйственного назначения. Предназначен (после высушивания) для изготовления детонирующих шнуров, зарядов для перфораторов, а также смесевых и флегматизированных взрывчатых веществ народнохозяйственного назначения.

ВНЕШНИЙ ВИД

Кристаллический влажный порошок от белого до слабожелтого цвета с сероватым оттенком.

ИННОТЕХ

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Время задержки начала плавления при температуре 278 °С, с, не менее	30
Массовая доля гексогена, % не более	2,0
Массовая доля веществ не растворимых в ацетоне или другом органическом растворителе, %, не более	0,15
Массовая доля воды, %	15-20
Массовая доля золы, % не более	0,08
Кислотность в пересчете на уксусную кислоту, %, не более	0,030
Массовая доля кремнезема, % не более	0,03
Гранлометрический состав: остаток на сите с сеткой № 01 по ГОСТ 6613-86, % не менее	62

Возможность поставки продукции класса 1-5 в соответствие с мировыми и европейскими требованиями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Сухой продукт	Увлаж. продукт (15 %; t=20 °С)	Увлаж. продукт (40 %; t=40 °С)
Чувствительность к удару:			
- нижний предел, мм	70	100	100
- частость взрывов, %	80-100	24-40	4-24
Чувствительность к трению:			
- нижний предел, МПа	200	300	400
Температура вспышки, °С	270-275	280-285	